

# PRIMER GX PER MS SCREEN



Primer di colore nero, specifico per il trattamento di vetro tal quale non rivestito di coating ceramico. Applicato prima di MS Screen, fornisce un film di protezione ai raggi UV della superficie di adesione tra il sigillante e vetro.

## Caratteristiche

**Colore :** nero  
**Confezioni :** cod. 1103237 flacone in vetro gr. 50  
 cod. 1103238 flacone in plastica Kg. 1

## Applicazione

**Preparazione delle superfici:** il **Primer GX** deve essere applicato su vetro pulito e asciutto, privo di polverosità o untuosità. È necessaria la pulizia del vetro mediante tampone imbevuto con **Pulitore E** (tempo di essiccazione ca. 10 minuti).

**Posa:** la confezione va tenuta ben chiusa sino al momento dell'uso. Non usare **Primer GX** direttamente dalla confezione originale. Trattandosi di prodotto ad essiccazione molto rapida si raccomanda di versarne la quantità necessaria per trattare un parabrezza in un recipiente adatto e pulito, lattina o contenitore di vetro, e utilizzarlo immediatamente chiudendo la confezione originale. Per applicare correttamente **Primer GX** immergere completamente l'apposito tamponcino allegato alla confezione e depositare sul vetro, in una unica passata, un film uniforme: in tal modo esso offrirà la massima copertura della superficie da sigillare ottenendo un'efficace protezione della stessa dai raggi UV. Dopo un tempo di essiccazione di almeno 20 minuti, si può applicare il sigillante MS Screen. I migliori risultati si ottengono applicando il sigillante entro le 4 ore dal trattamento del vetro con **Primer GX**, pertanto si consiglia di non applicare il Primer su superfici che non possano essere sigillate in tale arco di tempo.

**Consumo:** 3-4 m<sup>2</sup>/lt.

## Avvertenze

Evitare il contatto con le mani della superficie trattata con Primer GX perché la contaminazione con sostanze grasse può peggiorare l'adesione del sigillante.

## Stabilità al magazzinaggio

6 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.



**Fratelli Zucchini S.p.A.**  
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy  
 Tel. + 39 (0) 532 782711 - Fax +39 (0) 532 732121  
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
 DI GESTIONE QUALITÀ  
 CERTIFICATO DA DNV GL  
 = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.