

Codice: 4P5241

# Eliprimer 1C

monocomponente per eliche in acciaio o bronzo od ottone

Primer ad adesione diretta su metalli quali ottone, bronzo, alluminio e acciaio inox. Idoneo ad essere sovraverniciato con prodotti sia monocomponenti che bicomponenti ed in particolare, su eliche di imbarcazioni, con antivegetativa ELIFAX NEW. Offre un ottimo ancoraggio al supporto ed una facile adesione delle mani successive.



Caratteristiche		Dati Applicativi	
<b>Tipologia</b>	Monocomponente	<b>Applicazione</b>	Pennello rullo e spruzzo
<b>Tipo di legante sol a</b>	Sintetico	<b>Diluizione pennello-rullo</b>	5-10% Diluente 765
<b>Peso specifico kg/lit (±0,05)</b>	1,200	<b>Diluizione spruzzo</b>	5-10% Diluente 765
<b>Residuo secco (volume)</b>	23%	<b>Essiccazione al tatto</b>	60 minuti (20°C)
<b>Viscosità ford</b>	90-150 sec. (Ø4 a 20°C)	<b>Tempo di sovraverniciatura</b>	min. 3 ore - max. 12 ore (20°C)
<b>Stoccaggio (+10-+30c)</b>	18 mesi contenitori sigillati	<b>Temperatura applicativa</b>	Tra +10 c e +40 c
<b>Note</b>	.	<b>Umidità relativa</b>	Inferiore all 80%
<b>Viscosity Ford Ø4 (20°C)</b>		<b>Spessore secco consigliato</b>	20 microns per mano
		<b>Resa teorica m2/litro</b>	10

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

METALLO (ELICHE DI IMBARCAZIONI):

Sgrassare la superficie con solvente idoneo (di tipo nitro, epossidico o poliuretano). Sabbigare se possibile oppure carteggiare accuratamente con carta abrasiva a grana grossa (80-100). La superficie deve risultare ben irruvidita. Evitare l'utilizzo di carta abrasiva usata o spazzole di ferro perchè anzichè irruvidire lucidano la superficie e diminuiscono l'ancoraggio della mano di primer. Dopo la carteggiatura (o sabbatura) spolverare la superficie con getto d'aria asciutto, evitando di toccare la superficie con le mani per non lasciare impronte di grasso o sporco preclusive di un risultato insoddisfacente.

Applicare una mano di ELIPRIMER 1C rispettando strettamente i dati applicativi riportati in questa scheda. Attendere minimo 3 ore massimo 12 ore (20°C) quindi sovraverniciare con una prima mano di antivegetativa ELIFAX NEW. Applicare una seconda mano di antivegetativa ELIFAX NEW entro 3 ore dall'applicazione della prima mano di antivegetativa. Immettere l'imbarcazione in acqua dopo un minimo di 24 ore.

Codice: 4P5241

# Eliprimer 1C

## Colori



Colore: VERDE

Cod. Colore: 4P5241

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

### NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.