

Codice: 453909

Interno Scafi

Monocomponente specifico per sentine e locali motore.



Prodotto specificatamente formulato per applicazioni all'interno di imbarcazioni per la protezione di superfici in legno, ferro e vetroresina. E' una pittura a rapida essiccazione con eccellente resistenza all'acqua di mare, ad olii e carburanti in genere. Il suo utilizzo viene consigliato per sentine, locali motori e pavimentazioni di imbarcazioni. Si consiglia l'applicazione di almeno due mani di prodotto. Disponibile nei colori bianco e grigio.

Caratteristiche

Tipologia	Monocomponente
Tipo di legante sol a	Alchidico modificato
Peso specifico kg/lt (±0,05)	1.420
Residuo secco (volume)	45%
Viscosità ford	14-16 sec. (Ø8 a 20°C)
Stoccaggio (+10-+30c)	18 mesi contenitori sigillati

Dati Applicativi

Applicazione	Pennello rullo e spruzzo
Diluizione pennello-rullo	5-10% Diluente 400
Diluizione spruzzo	10-30% Diluente 900
Essiccazione fuori polvere	2 ore (20C)
Tempo di sovraverniciatura	18-24 ore (20°C)
Temperatura applicativa	Tra +10 c e +40 c
Umidità relativa	Inferiore all 80%
Spessore secco consigliato	40-50 microns per mano
Resa teorica m2/litro	10/12

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

Ferro nuovo.

Il supporto deve essere pulito, asciutto, sgrassato, privo di ruggine o tracce di calamina nonchè pretrattato con una mano di antiruggine idonea tipo EVIOX CROMOMINIO. Applicare quindi 2 mani di smalto INTERNO SCAFI grigio o bianco, a distanza di 18-24 ore l'una dall'altra.

Legno nuovo.

Il legno deve essere pulito asciutto e stagionato e trattato eventualmente con una mano di EVIOX CROMOMINIO diluita al 30-40%. Dopo 12-24 ore applicare due mani di smalto INTERNO SCAFI grigio o bianco, a distanza di 18-24 ore l'una dall'altra.

Superfici già verniciate:


-Se le vecchie pitture non offrono più un'adeguata adesione al supporto oppure sono friabili, esse vanno rimosse meccanicamente. Pulire bene la superficie e attenersi quindi alle istruzioni sopra riportate per supporti nuovi.

-Se la superficie verniciata è in buone condizioni di adesione ed è necessario solo ripristinare le mani di finitura perchè sporche od opacizzate dal tempo, pulire e sgrassare bene la superficie e carteggiare con carta abrasiva medio-fine. Rimuovere la polvere ed i residui di carteggiatura ed applicare 2 mani di smalto INTERNO SCAFI grigio o bianco, a distanza di 18-24 ore l'una dall'altra.

Codice: 453909

Interno Scafi

Colori



Colore: BIANCO
Cod. Colore: 453909



Colore: GRIGIO
Cod. Colore: 454478

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.