

Codice: 6ZUV00

Starwind UV

Monocomponente oleoresinosa con resine poliuretaniche



Vernice trasparente pregiata, modificata con resine fenoliche ed additivata di filtri ultravioletti, in grado di fornire un'elevata protezione alle superfici di imbarcazioni in legno esposte ai raggi del sole. La modifica fenolica combinata al tipo di resina di alta qualità ed all'alto contenuto solido fanno di questa vernice un prodotto di grande prestazione per una duratura resistenza in ambiente marino. Non eccedere nello spessore consigliato per mano rispettando accuratamente i tempi di sovraverniciatura tra le mani.

Caratteristiche

Tipologia	Monocomponente
Tipo di legante sol a	Resine fenolico olio cinese
Peso specifico kg/lt (±0,05)	0,950
Residuo secco (volume)	59%
Stoccaggio (+10-+30c)	18 mesi contenitori sigillati
Viscosity Ford ϕ4 (20°C)	220-240 sec

Dati Applicativi

Applicazione	Pennello rullo e spruzzo
Diluizione pennello-rullo	10-15% Diluente 107 o 109
Diluizione spruzzo	10-20% Diluente 900
Essiccazione al tatto	8-12 ore (20°C)
Tempo di sovraverniciatura	24-48 ore (20°C)
Temperatura applicativa	Tra +10 c e +40 c
Umidità relativa	Inferiore all 80%
Spessore secco consigliato	40 microns per mano max
Resa teorica m2/litro	12-13

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

Legno nuovo.

La superficie deve essere pulita ed asciutta, carteggiata e spolverata. Applicare una prima mano di STARWIND UV maggiormente diluita (50-70% o più secondo l'assorbimento del supporto) per consentire un'impregnazione del legno.

(In alternativa, sempre ai fini dell'impregnazione, si può applicare una mano di Vernice bicomponente POLIGLASS diluita al 50-100% con DILUENTE 203 - secondo l'assorbimento - facendo però attenzione di lasciare il poro del legno aperto per consentire la successiva sovraverniciatura con STARWIND UV.) Sovraverniciare con 4-5 mani di STARWIND UV per ottenere una finitura brillante di pregio, rispettando i tempi di intervallo tra una mano e l'altra e facendo attenzione di non eccedere nello spessore per singola mano.

Legno già verniciato.


- Se le vecchie vernici non offrono più un'adeguata adesione al supporto oppure sono friabili, esse vanno rimosse meccanicamente. Pulire bene la superficie e attenersi quindi alle istruzioni sopra riportate per supporti nuovi.

- Se la superficie verniciata è in buone condizioni di adesione ed è necessario solo ripristinare le mani di finitura perchè sporche od opacizzate dal tempo, pulire e sgrassare bene la superficie e carteggiare con carta abrasiva medio-fine. Rimuovere la polvere ed i residui di carteggiatura ed applicare 2-3 mani di STARWIND U.V. per ottenere una finitura brillante di pregio, rispettando i tempi di intervallo tra una mano e l'altra.

Codice: 6ZUV00

Starwind UV

Colori



Colore: TRASPARENTE

Cod. Colore: 6ZUV00

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.