

Codice: ZQ5326

## Topkapi Satinato

Poliuretano monocomponente, non ingiallente, satinato bianco.



Smalto poliuretano monocomponente bianco, non ingiallente, per una finitura satinata di pregio. La resistenza agli agenti atmosferici in ambiente marino lo rendono la scelta ottimale per la verniciatura di imbarcazioni e per tutte quelle esigenze di finitura dove sia richiesto un piacevole aspetto satinato.

Caratteristiche		Dati Applicativi	
<b>Tipologia</b>	Monocomponente	<b>Applicazione</b>	Pennello rullo e spruzzo
<b>Tipo di legante sol a</b>	Alchidico uretanico	<b>Diluizione pennello-rullo</b>	10-20% Diluente 107 o 109
<b>Peso specifico kg/lt (±0,05)</b>	1,380	<b>Diluizione spruzzo</b>	10-25% Diluente 900
<b>Residuo secco (volume)</b>	40%	<b>Essiccazione al tatto</b>	3-4 ore (20°C)
<b>Viscosità ford</b>	20-25 sec. (Ø8 a 20°C)	<b>Tempo di sovraverniciatura</b>	18-24 ore (20°C)
<b>Stoccaggio (+10-+30c)</b>	18 mesi contenitori sigillati	<b>Temperatura applicativa</b>	Tra +10 c e +40 c
		<b>Umidità relativa</b>	Inferiore all 80%
		<b>Spessore secco consigliato</b>	40-50 microns per mano
		<b>Resa teorica m2/litro</b>	11-13

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

#### Ferro nuovo.

Se il supporto è nuovo, deve essere pulito, asciutto, ben sgrassato e privo di ruggine. Applicare una mano di fondo tipo SOTTOFONDO NAUTICA o EVOX CROMOMINIO e lasciare asciugare. Applicare quindi 2 mani di TOPKAPI SATINATO a distanza di 18-24 ore l'una dall'altra.

#### Legno nuovo.

Se il supporto è nuovo, il legno deve essere pulito, asciutto, stagionato e ben levigato. Se necessario procedere all'impregnazione del legno applicando una mano di POLIGLASS Vernice diluita al 50-70% o più, senza fare pellicola, oppure di LIGNUM IMPREGNANTE. Dopo 24 ore applicare una mano di SOTTOFONDO NAUTICA. Lasciare asciugare per 24 ore e sovraverniciare con 2 mani di TOPKAPI SATINATO.

#### Supporti già verniciati.

Se le vecchie pitture non offrono più un'adeguata adesione al supporto oppure sono friabili, esse vanno rimosse meccanicamente. Pulire bene la superficie e attenersi quindi alle istruzioni sopra riportate per supporti nuovi. Se la superficie verniciata è in buone condizioni di adesione ed è necessario solo ripristinare le mani di finitura perchè sporche od opacizzate dal tempo, pulire e sgrassare bene la superficie e carteggiare con carta abrasiva medio-fine. Rimuovere la polvere ed i residui di carteggiatura ed applicare 2 mani di TOPKAPI SATINATO.

Codice: 2Q5326

# Topkapi Satinato

## Colori



Colore: BIANCO

Cod. Colore: 2Q5326

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

### NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.