Codice: B601

# Venox Plus

## autolevigante a base di rame per velocità fino a 30 nodi

Antivegetativa autolevigante a base rame
E' una antivegetativa autolevigante a base rame adatta per imbarcazione in legno, ferro o vetroresina con velocità sino a 25 nodi circa. Le particolari caratteristiche del veicolo conferiscono a questa antivegetativa un costante e continuo rilascio degli agenti antifouling per un periodo di 8-10 mesi per spessori di 100 microns secchi circa.

| Caratteristiche | |
|---|---|
| **Tipologia** | Monocomponente |
| **Tipo di legante sol a** | Resine naturali modificate |
| **Peso specifico kg/lt (±0,05)** | 1.700 - 1.820 secondo il colore |
| **Residuo secco (volume )** | 36% |
| **Viscosità ford** | 12 sec.(Ø8 a 20°C) |
| **Stoccaggio (+10-+30c)** | 12 mesi contenitori sigillati |

| Dati Applicativi | |
|---|---|
| **Applicazione** | Pennello rullo e spruzzo |
| **Diluizione pennello-rullo** | Pronto all'uso o con max 5% Diluente 400 |
| **Diluizione spruzzo** | 5-10% Diluente 400 |
| **Essicazione al tatto** | 2-3 ore (20°c) |
| **Immissione in acqua** | Min 24-48 ore |
| **Tempo di sovraverniciatura** | 12-24 ore (20°c) |
| **Temperatura applicativa** | Tra +10 c e +40 c |
| **Umidità relativa** | Inferiore all 80% |
| **Spessore secco consigliato** | 50 microns per mano |
| **Resa teorica m2/litro** | 6-7 |

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

**Carenenuove in legno**
. Applicare una mano di EVIOX CROMOMINIO largamente diluito.Seguire con due mani di SOLVER PRIMER lasciando 24 ore tra una mano e l'altra.Applicare quindi 2 mani diantivegetativa VENOX PLUS a distanza di almeno 12-24 ore una dall'altra.

**Carenenuove in ferro.**
Su ferro sabbiato al grado 2-2,5 si applica una mano di EPOZINC2C o EPOFOND AM-9, lasciando asciugare per 12-24 ore. Applicare quindi 2 manidi EPOFOND AM/9 intervallate da non più di 24 ore una dall'altra (min.6-8 ore),quindi 2 mani di antivegetativa VENOX PLUS a distanza di 18-24 ore unadall'altra.

**Carenegià verniciate.**
Carteggiare bene lavecchia antivegetativa compatibile ed applicare 2 mani di VENOX PLUSrispettando il tempo di sovraverniciatura consigliato.

Codice: B601

# Venox Plus

## Colori

Colore: ROSSO OX
Cod. Colore: B60188

Colore: NERO
Cod. Colore: B60170

Colore: BLU NAVY
Cod. Colore: B60132

Colore: BLU UNIVERSO
Cod. Colore: B60146

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

**NOTE**

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.